

FICHE TECHNIQUE

PGFO0454--A FONDO A 454 BIANCO

Appret blanc polyuréthane

Caractéristiques

- Excellente garnissage
- Bonne verticalité
- Excellente rapidité de séchage

Usage conseillé: panneaux en MDF, meubles, portes, chaises, ...

Application: pistolet ou rideau

Préparation du produit: - durcisseur INUR1398 à 40% en poids
- diluants DILL0002 ou DILL0403 ou DILS000N à 10-20%

Propriétés:	Extrait sec (%)	70%
	Densité à 20°C	1,44 Kg/l ± 0,02
	Viscosité Ford 6 à 20° C	120-150"

Pot life: 2 heures

Couches conseillées: 1-2

Quantité conseillée par couche: 150-180 g/m²

Intervalle entre couches: 1-3 h

Sûrcouches: minimum 6 heures pour des bons résultats

Séchage à 20-25°C

Hors poussière	5-10'
Sec à toucher	15-30'
Sec en profondeur	6-8 heures
Egrénage	2-3 heures

Conseils d'utilisation

Mélanger soigneusement le produit avant usage

Les résidus de vernissage doivent être écoulés selon réglementations en vigueur