

FICHE TECHNIQUE

TSVE0802 OLIO GIULIA

Huile pour parquet et meubles intérieurs

Description

Mélange d'huiles et de cires, formulé pour mettre en valeur la beauté naturelle du bois.

Renforce l'effet protecteur contre tous les types de taches, les liquides froids et de nettoyage et assure une très haute résistance au bois.

Agréable au toucher, il préserve la beauté du bois, rehaussant ses tons naturels. Particulièrement adapté aux bois absorbants ou très poreux.

Teintable avec les pâtes pigmentaires des séries 403 et 700 (20% maximum).

Caractéristiques

- Effet naturel
- Transparence et dureté
- Effet anti-reflet
- Résistances chimiques
- Résistance aux taches
- Rapidité de séchage

Application

Bien agiter le produit et appliquer une première couche à l'aide d'une brosse, un rouleau ou un chiffon doux en coton; essayer d'appliquer des épaisseurs uniformes, afin d'obtenir un séchage régulier.

Si appliqué au rouleau, il est possible de essuyer le produit immédiatement après l'application pour avoir un effet encore plus naturel.

Après un durcissement suffisant (6 à 8 heures), poncer légèrement avec du papier grain 220-240, bien dépoussiérer, puis procéder à la deuxième couche.

Si la deuxième couche est appliquée dans les 24 heures, le ponçage peut être évité.

Praticable après 24 heures.

Notes

En été, à haute température, il est conseillé de diluer le produit à 10% avec un diluant moyen.

En cas d'application sur des bois particulièrement absorbants, il est conseillé d'appliquer une troisième couche de produit.

Certains bois, notamment d'origine exotique (Lapacho, Iroko, etc.) peuvent inhiber ou ralentir le séchage complet du produit.

Dans ce cas, il est conseillé d'appliquer une légère couche de produit et éventuellement diluer à 25% avec du white spirit.

Bien ventiler les locaux pour favoriser le séchage.

Après 12 heures, appliquer la deuxième couche de produit sans diluer.

Attendez 24 heures pour un séchage complet.

Préparation du produit: produit prêt à l'emploi

Caractéristiques techniques

Extrait sec (%)	51%
Densité à 20°C	0,89 Kg/l ± 0,03
Viscosité Ford 4 à 20° C	50"-60"
Rendement	16-18 m ² /litre
Quantité conseillé par couche	80 g/m ²
Couches conseillées	2
Séchage entre les couches	12 heures
Séchage complet	24 heures
Dilution (si nécessaire)	5-10% avec DILLB357

Séchage à 20-25°C

Sec à toucher	3-5 heures
Sec en profondeur	48 heures

Conseils d'utilisation

Température d'application entre 15 et 35°C.

Éviter l'application sous la lumière directe du soleil.

Pour éviter l'autocombustion des chiffons sales, il faut les mouiller avant de les geter