

FICHE TECHNIQUE

VPFF308400

FONDO FINITURA A 3084 ACR. Op.00

Bicouche acrylique incolore effet naturel

Caractéristiques

- Bonne rapidité de séchage
- Facilité d'application
- Bonne transparence
- Effet naturel

Usage conseillé: meubles, portes et panneaux

Application: pistolet

Préparation du produit: - durcisseur INUR3051 à 10% en poids
- diluant DILS000N à 20-40% en poids

| | | |
|--------------------|--------------------------|------------------|
| Propriétés: | Extrait sec (%) | 20 % ± 2 |
| | Densité à 20°C | 0,93 Kg/l ± 0,02 |
| | Viscosité Ford 4 à 20° C | 40-60" |

Couches conseillées: 1-2

Quantité conseillée par couche: 80-120 g/m²

Séchage à 20-25°C

| | |
|-------------------|-------------|
| Hors poussière | 10-20' |
| Sec à toucher | 20-40' |
| Sec en profondeur | 4-8 heures |
| Empilage | 6-12 heures |

Conseils d'utilisation

Mélanger soigneusement le produit avant usage