

## FICHE TECHNIQUE

### PGSM340130A

### SMALTO A 3401 Op. 30 BIANCO

Laque pu blanche satinée

#### Caractéristiques

- Bonne dureté superficielle
- Excellente touché
- Bon garnissage
- Bonnes résistances chimiques
- Bonne tenue à la lumière
- Bonne verticalité

**Usage conseillé:** meubles et agencement

**Application:** pistolet traditionnel, airmix, airless ou à rideau

**Préparation du produit:** - durcisseur INLL0102 à 50% en poids  
- diluant DILS000N (ou similaire) à 5-20% en poids

<b>Propriétés:</b>	Extrait sec (%)	72%
	Densité à 20°C	1,32 Kg/l ± 0,05
	Viscosité Ford 4 à 20°C	170"-190"
	Pot life A+B+dil	2-3 heures

#### Préparation du support

Ponçage 320-400

**Couches conseillées:** 1

**Quantité conseillée par couche:** 120 -160 g/m<sup>2</sup>

#### Séchage à 20-25°C

Hors poussière	5-10'
Sec à toucher	20-30'
Sec en profondeur	8-12 h
Empilage	8-12 h

#### Conseils d'utilisation

Mélanger soigneusement le produit avant usage

Les résidus de vernissage doivent être écoulés selon réglementations en vigueur