

FICHE TECHNIQUE

PGFO2146--A FONDO PU MC BIANCO 2146

Appret blanc polyuréthane

Caractéristiques

- Excellente garnissage
- Excellente adhérence sûr la plupart des supports
- Excellente rapidité de séchage

Usage conseillé: panneaux en MDF, meubles, portes, chaises, ...

Application: pistolet traditionnel ou automatique (non airless) ou à rideau

Préparation du produit: - durcisseur INUR1398 à 50% en poids (72% en volume) pour applications au pistolet
OU
- durcisseur INUR0520 ou INUR5846 à 25% en poids (36% en volume) pour applications à rideau
- diluants DILS000N ou similaire à 10 - 30%

Propriétés: Extrait sec (%)	61%
Densité à 20°C	1,36 Kg/l ± 0,02
Viscosité Ford 4 à 20° C	180-250"

Pot life:

- 3 heures avec durcisseur INUR1398
- 4 heures avec durcisseur INUR5846

Couches conseillées: 1-2

Quantité conseillée par couche: 200-250 g/m²

Intervalle entre couches: 2-3 h

Sûrcouches: minimum 6 heures pour des bons résultats

Séchage à 20-25°C

Hors poussière	10'
Sec à toucher	15'
Sec en profondeur	2-3 h
Egrénage	4 h

Conseils d'utilisation

Mélanger soigneusement le produit avant usage

Les résidus de vernissage doivent être écoulés selon réglementations en vigueur