

FICHE TECHNIQUE

PGSM3401--A SMALTO A 3401 BIANCO

Laque pu blanche satinée

Caractéristiques

- Bonne dureté superficielle
- Excellente touché
- Bon garnissage
- Bonnes résistances chimiques
- Bonne tenue à la lumière
- Bonne verticalité

Usage conseillé: meubles et agencement

Application: pistolet ou rideau

Préparation du produit: - durcisseur INLL0102 à 50% en poids
- diluant DILS000N (ou similaire) à 5-20% en poids

Propriétés:	Extrait sec (%)	72%
	Densité à 20°C	1,32 Kg/l ± 0,05
	Viscosité Ford 4 à 20°C	170"-190"
	Pot life A+B+dil	2-3 heures

Préparation du support

Ponçage 320-400

Couches conseillées: 1

Quantité conseillée par couche: 120 -160 g/m²

Séchage à 20-25°C

Hors poussière	5-10'
Sec à toucher	20-30'
Sec en profondeur	8-12 h
Empilage	8-12 h

Conseils d'utilisation

Mélanger soigneusement le produit avant usage

Les résidus de vernissage doivent être écoulés selon réglementations en vigueur