

FICHE TECHNIQUE

TSAU0515 ISOLANTE A 515

Fond isolant et ravivant pour essences de bois naturel ou teintés

Caractéristiques

- Excellente mouillabilité
- Bon pouvoir isolant
- Amélior l'accrochage des couches suivantes

Application: pistolet traditionnel ou automatique

Préparation du produit: durcisseur INUR0514 à 100%, diluer avec 10-30% de DILS000N ou DILL0403 si nécessaire

Propriétés:	Extrait sec (%)	12%
	Densité à 20°C	0,86 Kg/l ± 0,05
	Viscosité Ford 3 à 20°C	17"-19"

Couches conseillées: 1 ou plus selon les nécessités

Quantité conseillée par couche: 40-100 g/m²

Séchage à 20-25°C

Hors poussière	20'
Sec à toucher	40'
Surcouchable	1 h
Empilage	3 h

Surcouche: surcouchable avant les 3 heures sans égrénage; après 3 heures est nécessaire égréner

Conseils d'utilisation

Mélanger soigneusement le produit avant usage

Les résidus de vernissage doivent être écoulés selon réglementations en vigueur