

## FICHE TECHNIQUE

### XXBI3400

### VERNICE BASE 3400

Base incolore pour laques polyuréthanes

#### Caractéristiques

- Bonne dureté superficielle
- Excellente touché
- Bon garnissage
- Bonnes résistances chimiques
- Bonne tenue à la lumière
- Bonne verticalité

**Usage conseillé:** meubles et agencement

**Application:** pistolet ou rideau

**Préparation du produit:** - durcisseur INLL0102 ou INLL0109 à 50% en poids  
- dilution avec DILS000N (ou similaire) à 10-30% en poids

<b>Propriétés:</b>	Extrait sec (%)	51%
	Densité à 20°C	0,98 Kg/l ± 0,05
	Viscosité Ford 6 à 20°C	20"-26"
	Pot life A+B+dil	2-3 heures

**Couches conseillées:** 1

**Quantité conseillée par couche:** 120 -160 g/m<sup>2</sup>

#### Séchage à 20-25°C

Hors poussière	5-10'
Sec à toucher	20-30'
Sec en profondeur	12-18 h
Empilage	12-24 h

#### Conseils d'utilisation

Mélanger soigneusement le produit avant usage

Les résidus de vernissage doivent être écoulés selon réglementations en vigueur